

Arcocrete Agente Oxidante de Luxury Concrete® es un acelerador de oxidación de base acuosa para los pigmentos Arcocrete metálicos que reacciona con los elementos férricos de la pintura y permite visualizar el acabado rápidamente.

Características

- ✓ Permite la aplicación sobre Arcocrete Pintura, superficies ferrosas, bronce, cobre y latón.
- ✓ Posibilidad de utilización en interiores y exteriores.
- ✓ Su aplicación puede realizarse mediante brocha, esponja, rodillo o pulverizador.

Recomendaciones de uso

Para asegurar un correcto acabado, probar primero el producto sobre una zona pequeña, y posteriormente realizar la total superficie.

✓ Aplicación sobre Arcocrete Pintura de Hierro, Cobre, Bronce o Latón

Una vez seca la última mano de **Arcocrete Pintura**, utilizar un lija de agua suavemente y aplicar **Arcocrete Agente Oxidante** para acelerar el proceso y grado de oxidación sobre las partículas levantadas. En función de la oxidación o de la pátina que se desee conseguir, aplicar una o varias manos de **Arcocrete Agente Oxidante**, dejar secar entre 40 y 60 minutos entre mano y mano. Dejar secar 2-3 horas antes de proceder al sellado.

✓ Aplicación en superficies ferrosas

Limpia la superficie a aplicar de lacas, suciedad, grasa o calamina. Utilizar **Arcocrete Agente Oxidante** mediante spray, rodillo o esponja. Se puede utilizar agua mediante pulverizador si el producto empieza a secarse y no se ha logrado el efecto deseado. Repetir este último paso hasta lograr el efecto deseado y dejar secar durante 24 horas. Tener en cuenta que el proceso de oxidación puede variar según la superficie donde se aplique.

✓ Aplicación sobre cobre, bronce o latón

Limpia la superficie a aplicar de lacas, suciedad, grasa o calamina y aplicar **Arcocrete Agente Oxidante** directamente sobre el metal. Esperar a que el producto se haya secado por completo y pasar un paño para eliminar los restos de **Arcocrete Agente Oxidante**. Proceder al sellado.

✓ Sellado

Esperar a obtener el efecto deseado y aplicar una mano de **Primacrete Finish** para proteger el producto y frenar la oxidación. Finalmente sellarlo con dos manos **Concrete Finish WT**, respetando los tiempos de secado.

Precauciones

- ✓ En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
 - ✓ En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.
 - ✓ No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica.
 - ✓ La exposición crónica al vapor puede perjudicar riñones o hígado.
 - ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
 - ✓ No diluir con agua.
- Se recomienda cumplir las siguientes medidas:
- ✓ Buena ventilación.
 - ✓ Uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras para evitar las salpicaduras y guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.



Rendimiento

El consumo puede variar en función del efecto deseado.

- ✓ 13-15 m²/L/capa.

Presentación

Arcocrete Agente Oxidante: envases de 4L.

Almacenaje

Arcocrete Agente Oxidante debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas entre los 5 y 30°C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación conservado adecuadamente.

Nota legal

Los datos de la presente ficha técnica contienen descripciones del producto. No se recomienda el uso por parte de particulares. Para cualquier consulta solicite la Ficha de Seguridad.

Actualización: Febrero 2018

www.luxuryconcrete.eu

+34 910 028 940

+34 630 35 22 17

info@luxuryconcrete.eu

LUXURY
CONCRETE