

**Concrete Finish DSV de Luxury Concrete®** es un poliuretano acrílico de dos componentes (A+B) al disolvente. El producto es idóneo para la protección del microcemento en interiores y exteriores. Disponible en Mate, Satinado o Brillo.

Antes de aplicar el sellador **Concrete Finish DSV** será imprescindible comprobar que el soporte esté seco y libre de polvo. En función de las condiciones climáticas y de la ventilación del espacio de trabajo, será necesario dejar transcurrir al menos entre 24 y 48 horas antes de aplicar el poliuretano sobre el microcemento.

## Características

Poliuretano:

- ✓ Resinas acrílicas hidroxiladas.
- ✓ Sólidos: 40%.

Endurecedor:

- ✓ Isocianato alifático.
- ✓ Disolventes: ésteres, cetonas y aromáticos.
- ✓ Sólidos: 39%.

Mezcla:

- ✓ Alta resistencia a la abrasión y el scratch.
- ✓ Alta resistencia al agua y a los agentes de limpieza domésticos.
- ✓ Inalterable a la luz ultravioleta (no amarillea).
- ✓ Potencia notablemente el color de los revestimientos de microcemento

## Recomendaciones de uso

Es muy importante incorporar el endurecedor en el poliuretano mediante agitación mecánica:

**Endurecedor DSV B al 50% (2 partes de poliuretano por 1 de endurecedor)**

- ✓ Aplicar la mezcla con pistola o rodillo de pelo corto de fibra de lana.
- ✓ Esperar entre 8 horas y 2 días antes de aplicar la segunda mano (las bajas temperaturas y/o la humedad ambiente retrasan el secado), y lijar seuavemente con grano 400 la primera mano.
- ✓ En el caso de utilizar Concrete Finish DSV sobre un barniz existente, será necesario lijar la superficie y eliminar manchas, polvo, etc.
- ✓ Es recomendable probar primero el el producto en una esquina antes de aplicarlo sobre toda la superficie.

## Precauciones

Durante la preparación de la mezcla, contar con los siguientes riesgos:

- ✓ Producto fácilmente inflamable.
  - ✓ Irrita los ojos y la piel.
  - ✓ Puede provocar sequedad y agrietamiento de la piel.
  - ✓ Su inhalación puede provocar somnolencia y mareos.
  - ✓ En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
  - ✓ No ingerir. En caso de ingestión, consultar un médico y nunca provocar el vómito.
  - ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
  - ✓ No inhalar. En caso de inhalación, acceder a un lugar ventilado y no administrar nada por la boca. En caso de parada respiratoria, practicar respiración artificial y buscar ayuda médica.
- Se recomienda:
- ✓ Buena ventilación.
  - ✓ Aplicar a temperaturas entre 10°C y 30°C.
  - ✓ Uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras para evitar las salpicaduras y guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.



## Rendimiento

**Concrete Finish DSV (2 manos): 0,17 l/m<sup>2</sup> - 0,25 l/m<sup>2</sup>**

El rendimiento depende de la porosidad del soporte.

## Tiempo de vida de la mezcla

El tiempo de vida del producto es de 1 hora a unos 20°C. Las mezclas deben realizarse en función de la experiencia y la velocidad del aplicador.

## Presentación

**Concrete Finish DSV A:** envases de 4L.  
**Concrete Finish DSV B:** envases de 2L.

## Almacenaje

**Concrete Finish DSV** debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas entre los 5 y 30°C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación conservado adecuadamente.

*Los datos de la presente ficha técnica contienen descripciones del producto. No se recomienda el uso por parte de particulares. Para cualquier consulta solicite la Ficha de Seguridad.*

Actualización: Febrero 2018

[www.luxuryconcrete.eu](http://www.luxuryconcrete.eu)

+34 910 028 940

+34 630 35 22 17

[info@luxuryconcrete.eu](mailto:info@luxuryconcrete.eu)