

Concrete Finish WT de Luxury Concrete® es un sellador en base agua perfecto para proteger el microcemento, disponible en acabado Mate, Satinado o Brillo. La mezcla se compone de dos productos: **poliuretano (Componente A)** y **catalizador (Componente B)**. El poliuretano **Concrete Finish WT** es incoloro y no amarillea bajo la acción de la luz solar.

Antes de aplicar el **Concrete Finish WT** será imprescindible aplicar una imprimación de **Primacrete Finish** en dos manos. Será necesario dejar transcurrir 6h antes de aplicar el poliuretano sobre la imprimación y 12h entre capas de **Concrete Finish WT**.

Características

Poliuretano:

- ✓ Dispersión acrílica base agua.
- ✓ Alta resistencia a la abrasión y al scratch.
- ✓ Sólidos: mate: 31,5%, satinado 28,7%, brillo 28,3%.
- ✓ Densidad: 1.019 Kg/l.
- ✓ Viscosidad: 20-30" a 25°C CF-4.
- ✓ PH: 7-9

Catalizador:

- ✓ Polisocianato alifático.
- ✓ Sólidos: 100%.
- ✓ Punto de inflamación: 27°C.
- ✓ Viscosidad: 20-30" a 25°C CF-4.
- ✓ PH: 7-9

Recomendaciones de uso

Es muy importante efectuar la incorporación del catalizador en el poliuretano mediante agitación mecánica. Realizando la mezcla correctamente evitaremos la aparición de cráteres o diferencias de brillo debido a una deficiente dispersión.

- ✓ Aplicar la mezcla con pistola o rodillo de microfibra de pelo corto.
- ✓ Aplicar a temperaturas entre 15°C y 25°C.
- ✓ Esperar 6 horas antes de aplicar la segunda mano (las bajas temperaturas y/o la humedad ambiente retrasan el secado)
- ✓ En el caso de utilizar Concrete Finish WT sobre un barniz existente, será necesario lijar la superficie y eliminar manchas, polvo, etc.
- ✓ Es recomendable probar primero el producto en una esquina antes de aplicarlo sobre toda la superficie.

Precauciones

- ✓ En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ Buena ventilación.
- ✓ Aplicar a temperaturas entre 10°C y 30°C.
- ✓ Uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras para evitar las salpicaduras y guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Los datos de la presente ficha técnica contienen descripciones del producto. No se recomienda el uso por parte de particulares. Para cualquier consulta solicite la Ficha de Seguridad.



Rendimiento

Concrete Finish WT (2 manos): 0,15 l/m²

El rendimiento depende de la porosidad del soporte.

Tiempo de vida de la mezcla

El tiempo de vida del producto es de 1 hora a unos 20°C. Las mezclas deben realizarse en función de la experiencia y la velocidad del aplicador.

Presentación

Concrete Finish WT A: envases de 5L.
Concrete Finish WT B: envases de 1L.

Almacenaje

Concrete Finish WT debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas entre los 5 y 30°C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación conservado adecuadamente.

Actualización: Febrero 2018

www.luxuryconcrete.eu

+34 910 028 940

+34 630 35 22 17

info@luxuryconcrete.eu