

Colorcrete Mix.

Colorcrete Mix es la dosis preparada para la coloración del microcemento. Se obtiene a partir de las pastas pigmentarias Colorcrete Base y se prepara específicamente para un tipo y un peso de microcemento y su acabado.



Propiedades

- Fácilmente miscibles.
- De base agua, no inflamables.
- Exentos de plastificantes, disolventes, amoníaco y libre de emulsionantes.
- Alta estabilidad del color. Pigmentos aptos para aplicaciones en exteriores.
- Resistentes a los álcalis.

Aplicación

Para obtener los colores del catálogo Luxury Concrete® hay que respetar la dosificación indicada por el fabricante. Tanto para la cantidad como para el tipo de sistema empleado y sellador.

Pigmentos compatibles con los sistemas de microcemento Concrete Base, Concrete Floor, Concrete Wall, Concrete Stone, Limecrete, Concrete Pool y Easycrret.

1. Homogeneizar Colorcrete Mix hasta obtener un líquido homogéneo.
2. Añadir a la resina Concrete Resin y mezclar con agitación mecánica a baja revolución.
3. Agregar poco a poco el polvo hasta alcanzar la viscosidad requerida para cada aplicación y un color homogéneo. En el caso de Easycrret, añadir directamente el producto y homogeneizar.

También son aptos para Concrete Pox, nuestro microcemento epoxi.

1. Añadir Colorcrete Mix al componente A, el componente B no es pigmentable. Previamente, se ha mezclado el componente A con el Concrete Pox Speed Up.

Asimismo, los pigmentos Colorcrete Mix son aplicables en los sistemas de hormigón impreso: Mortero Impreso, Mortero de reparación y Overlay.

Precauciones especiales

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso. No es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación.

Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto su etiquetado.

En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.

Nunca utilizar disolventes o diluyentes. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

Rendimiento

En función del color de la dosis a realizar.

Presentación

Envases de diferente tamaño en función del color y de la dosis.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.