

Concrete Finish WT Pool.

Concrete Finish WT Pool est un produit monocomposant à base d'eau pour le système Concrete Pool qui crée un fil, protecteur et consolidant.



Données techniques

Type	Emulsion à base d'eau
Apparence	Liquide laiteux
Solides	16,5%
PH	Entre 6,5 et 7,5
Viscosité (Ford Cup 4)	10 -11 secondes
Densité à 20°C	1 ± 0,01 g/mL
Température d'application	5°C à 35°C
Sec au toucher	20 minutes**

(*) Dépend de la température et de l'humidité.

Rendement

Performance pour Concrete Finish WT Pool:

- 0,12 L/m² (2 couches)

Propriétés

- Améliore la résistance mécanique et chimique.
- Stable dans un environnement humide.
- Résistant à l'alcalinité du microciment.
- Haute adhérence.
- Application facile
- Faible absorption d'eau.
- A base d'eau, ininflammable.
- Perméable à la vapeur d'eau.

Application

Comme produit d'étanchéité pour les piscines:

Avant d'appliquer le Concrete Finish WT Pool, il est essentiel de vérifier que le support est sec et sans poussière. En fonction des conditions climatiques et de la ventilation de l'espace de travail, il sera nécessaire de laisser s'écouler au moins 24 heures avant d'appliquer le primaire sur le microciment.

Appliquer au rouleau microfibre à poils courts en deux couches, espacées de 4 à 6 heures.

Si le scellant est appliqué et qu'il pleut dans les 7 jours, le scellant se tachera. Elle doit être séchée, poncée et revernie.

Précautions particulières

In case of contact with eyes, rinse with plenty of water for 15 minutes.

In case of contact with skin wash with soap and water.

Do not swallow. If swallowed, do not induce vomiting and seek medical attention immediately.

Les mesures suivantes sont recommandées:

- Bonne ventilation.
- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
- Gants en caoutchouc.

Les emballages vides doivent être éliminés conformément aux réglementations légales en vigueur. Pour éviter que le produit ne sèche ou ne s'épaississe, fermez le couvercle après chaque utilisation. Gardez hors de portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes.

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon.

Ne pas avaler. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter immédiatement un médecin. immédiatement.

Présentation

Disponible en jerrycans de 5 litres.

Stockage

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries à des températures comprises entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et des rayons directs du soleil. La durée de conservation est de 1 an à partir de la date de fabrication, si elle est conservée correctement.

Nettoyage des outils

Les outils sont lavés à l'eau et au savon immédiatement après leur utilisation.