

Easycrete.

Utilizzi

EASYCRET es un revestimiento continuo decorativo, resistente y listo al uso. Está disponible en cuatro granulometrías: Medium, Extra, Basic y Thin.



Proprietà

- Rivestimento continuo senza giunture (rispettare sempre i giunti di dilatazione).
- Può essere applicato su quasi tutti i tipi di supporto: calcestruzzo, cemento, piastrelle, ceramica, intonaco, cartongesso, ecc., consentendo la ristrutturazione di qualsiasi ambiente su piani verticali e orizzontali.
- Buona resistenza all'abrasione e basso assorbimento d'acqua.
- Prodotto pronto all'uso per interni, ottima lavorabilità, facile applicazione.
- Ampia gamma di colori.

Información técnica

PROPIEDADES	Thin	Medium	Basic	Extra
Rendimento Kg/m²	0,250	0,450	0,900	1,300
Max. espesura por capa	0,3 mm	0,5 mm	0,8 mm	1,0 mm
Caratteristiche	Pasta acrilica	Pasta Acrilica	Pasta acrilica	Pasta acrilica
Contenuto non volatile % UNE-EN ISO 3251:2020	78-80	78-80	78-80	78-80
Densidad (g/cm³) UNE-EN ISO 2811-1	1,6±0,1	1,6±0,1	1,6±0,1	1,6±0,1
Abrasione Taber (mg)	376	139	106	94
(CS17, 1000g, 1000c) UNE 48250	16	16	16	16
Compuesto orgánico volátil (COV) (g/L)	220	80	40	40
Grana della carta vetrata	4-8	4-8	4-8	4-8
Tempo di asciugatura tra le mani (h)	7	7	7	

Certificaciones

Test Marchio CE secondo la norma armonizzata EN 1504-2:2004	Prestaciones	Test standard armonizzato
Determinación de la permeabilidad al agua líquida	w = 0,03 kg/(m²h05) W3	UNE-EN 1062-3:2008
Determinazione della permeabilità al vapore acqueo	Classe I	UNE- EN ISO 7783:2019
Determinazione dell'adesione mediante trazione diretta	1,0 MPa (Sistemi rigidi senza carichi di traffico)	UNE-EN 1542:2000

Preparazione del supporto

Tutte le superfici devono essere livellate e consolidate. È necessario pulire e asciugare la superficie da rivestire. Deve essere priva di polvere, grasso, saponi, vernice scadente, ecc.

Si raccomanda l'uso di un primer come PRIMACRETE GRIP o PRIMACRETE PLUS per garantire un perfetto ancoraggio al supporto nel caso di superfici non assorbenti. Per le superfici assorbenti, invece, si consiglia di utilizzare il nostro primer PRIMACRETE ABS, per entrambi i casi si rimanda alla scheda tecnica per la corretta applicazione. Nel caso di piastrelle e altri rivestimenti con fughe, sarà necessario ricoprirle precedentemente con PRIMACRETE JOINT e lasciare asciugare per 12-24 ore prima di applicare il primer. Per la corretta applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

A seconda della temperatura ambiente dello spazio di lavoro, si consiglia di riscaldare l'area a una temperatura ideale (20- 22°C) per il lavoro di applicazione, che favorirà una rapida asciugatura del prodotto. Non puntare direttamente sulle superfici rivestite con un riscaldatore d'aria per forzare l'essiccazione.

Applicazione

Una volta che il supporto è stato adeguatamente preparato, è possibile applicare EASYCRET. Prima di iniziare l'applicazione è necessario omogeneizzare il prodotto con l'aiuto di un agitatore meccanico o vigorosamente a mano.

Stendere e lisciare il microcemento in uno strato sottile con una spatola in polycarbonato o in acciaio antiscottatura biflex e lasciare asciugare 4 - 8 ore tra una mano e l'altra. Applicare due mani di ogni granulometria di Easycrét. Carteggiare ogni mano con la carta abrasiva di grana appropriata (vedere la tabella delle informazioni tecniche).

La spatola deve essere posizionata rispetto al piano del supporto con un angolo di circa 45° per evitare strati molto sottili, che possono causare bruciature e lasciare macchie scure sui colori chiari, o strati molto spessi, che ritarderebbero l'asciugatura e l'eventuale essiccazione del materiale in eccesso. Non applicare fresco su fresco.

A seconda della superficie da ristrutturare, pavimenti e pareti, Luxury consiglia la combinazione di sistemi sviluppati con aggregati di diversa granulometria

	Suelos		Muri	
	Super Grain	Medium Grain	Big Grain	Small Grain
Numero di strati	2	1	2	2
Spessore massimo per strato (mm)	1	0,5	0,8	0,3

Presentazione

È disponibile in confezioni da 6 e 17 kg.

Pulizia degli strumenti

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.

Condiciones de almacenaje

Il prodotto deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dagli agenti atmosferici a temperature comprese tra 10°C e 30°C, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. La durata di conservazione è di un anno dalla data di produzione, se conservato correttamente.

Precauciones especiales

- È essenziale seguire le istruzioni riportate sull'etichetta del contenitore. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.
- I contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.
- Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi, chiudere il coperchio dopo ogni utilizzo.