

Primacrete ABS.

Usos

Como imprimación a base de copolímeros acrílicos, empleada como puente de unión para superficies absorbentes antes de aplicar el microcemento.



Propiedades

- Mejora la adhesión entre soportes absorbente como pladur o yeso y el microcemento.
- Fácil aplicación, producto listo al uso.
- Producto base acuosa, bajo en COV (compuestos orgánicos volátiles), respetuoso con el medio ambiente.

Aplicación

Los soportes deberán estar limpios y exentos de grasa, aceites, óxidos, restos de pintura y partes sueltas o mal adheridas. Aplicar sobre la superficie mediante brocha o rodillo. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme. La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 5 -30° C. Esperar 1 hora aproximadamente para para aplicar el microcemento.

Información técnica

| PROPIEDADES | ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | MÉTODO |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Naturaleza | Emulsión acrílica | | |
| pH | 7-8 | | UNE-EN ISO 19396-1:2020 |
| Densidad | 1,02±0,05 | g/cm ³ | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Contenidos no volátiles | 10-12 | % | UNE-EN ISO 3251:2020 |
| Rendimiento | 8-12 | m ² /L | |
| COV:2024/42/IIA(h)(30) Máx.COVs | <5 | g/L | |
| Tiempo de secado al tacto | 30 | minutos | |

Presentación

Se presenta en envases de 1 y 5 L.

Precauciones especiales

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.