

Primacrete Finish de Luxury Concrete® est un bouche pores crée à partir d'un copolymère acrylique en emulsion. Après son application, crée une pellicule qui protège et consolide le béton ciré.

Sa capacité d'imperméabilisation permet de l'utiliser comme bouches pores pour piscines ou comme primaire, car il agit comme pont d'union.

MODE D'EMPLOI

a) Comme scellant de Concrete Pool:

Application de deux couches à l'aide d'un rouleau de microfibre à poils courts, et laissant sécher 4 heures entre couches.

b) Comme primaire d'accroche:

Application de deux couches à l'aide de rouleau de microfibre à poils courts, et attendant 4 heures de séchage.

c) Consommation: Primacrete Finish (2 couches) => 0,12L/m²

APPLICATION

- Nettoyer la poussière de la superficie d'application.
- Il est nécessaire d'attendre 24 heures avant d'appliquer Primacrete Finish sur le béton ciré.
- Agiter énergiquement le produit avant de procéder à son utilisation.
- Pour une bonne finition, il est conseillé d'utiliser la collection de vernis Concrete Finish.
- Pour obtenir une bonne finition il est indispensable de suivre les étapes d'application des fiches techniques.



PROPRIÉTÉS

Consolide et endurecit les revêtements de béton ciré.

Consolide et endurecit les revêtements de béton ciré.

Gran résistance a l'alcalinitédu béton ciré.

DONNEES TECHNIQUES

Type: Copolymère acrylique en phase aqueuse.

Type: Liquide laiteux

Viscosité: 10-11 s (CF4)

Densité à 20°C: 1 g/mL

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils se lavent avec de l'eau et du savon immédiatement après son utilisation.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Primacrete Finish s'applique à l'aide d'un rouleau de microfibre à poils courts:

- Avant d'appliquer laisser sécher le béton ciré entre 24 et 48 h en fonction des conditions climatiques (le froid et l'humidité ambiante retardent le processus de séchage du béton ciré).
- Appliquer à des températures supérieures à 15° C, il est possible de chauffer la pièce pour obtenir cette température.
- Pour mesurer le degré d'humidité du béton ciré, utiliser un humidimètre pour mortier. La lecture ne doit pas dépasser les 5%.
- La superficie doit être exempt de poussière et humidité.
- Laisser sécher la première couche au moins 4 heures avant d'appliquer la suivante.

Si la finition va être Concrete Finish WT:

- Après avoir appliqué les deux couches de Primacrete Finish, attendre 4 heures pour appliquer la première couche de Concrete Finish WT.



PRECAUTIONS SPECIALES

En cas de contact avec les yeux nettoyer abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau laver avec de l'eau et du savon. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion ne pas provoquer de vomissement et chercher de l'aide médicale.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:

- Bien ventilé
- Lunettes de protections pour éviter les éclaboussures.
- Gants en caoutchouc

Les récipients doivent être éliminés selon la norme légal en vigueur.

Pour éviter que le produit sèche ou s'épaississe fermer le couvercle après chaque utilisation.

Ce produit n'est pas toxique , dangereux ni inflammable dans des conditions normales de manipulation. Ce produit ne contient aucune substance endommagée qui conduit , sous le règlement actuel , a prendre aucun type de mesure aditionnelle en relation à son étiquetage.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Les produits de Luxury Concrete doivent être stocké dans leurs emballages originales fermés et protégés à l'abri des intempéries dans un lieu sec et bien ventilé , éloigné de la chaleur directe et lumière , à une température entre 5 et 30°C. Le temps d'utilisation est de 12 mois à partir de la date de fabrication indiqué sur l'étiquette , conservé convenablement.

Le produit ne doivent pas être utilisé à des fins autres à ceux pour lesquels ils sont spécifiés, sans avoir premièrement une instruction par écrit , de son utilisation. Il est toujours responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures appropriées pour comme objectif respecter les exigences établis dans les législations. Les formulaires de données de sécurité du produit reste à disposition de l'applicateur. La validité de cette fiche technique sera valide jusqu'à l'apparition d'une nouvelle édition.



PRESENTATION

Disponible en bidon en plastique de 5 litres.



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940
info@luxuryconcrete.eu
www.luxuryconcrete.eu

Revisión: Marzo 2019