

Primacrete Grip.

Imprimación con árido para todo tipo de superficies.



Usos

Como imprimación a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa e inertes de naturaleza silíceas, empleada como puente de unión entre todo tipo de superficies y el microcemento.

Almacenamiento

Debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Información técnica

PROPIEDADES	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	MÉTODO
Naturaleza	Emulsión acrílica y árido		
pH	7,5-9		UNE-EN ISO 19396-1:2020
Densidad	1,50±0,05	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad a 23°C Comp. A	5000±1000	mPa·s	EN ISO 3219
Contenidos no volátiles	61-63	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Rendimiento	5-3	m ² /Kg	
COV:2024/42/IIA(g)(30)Máx. COVs	<1	g/L	
Tiempo de secado al tacto	2-3	horas	

Almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Aplicación

Los soportes deberán estar limpios y exentos de grasa, aceites, óxidos, restos y partes sueltas o mal adheridas. Aplicar sobre la superficie mediante brocha o rodillo. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme. La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 5 -30° C. Esperar 2-3 horas aproximadamente (dependiendo de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte) para aplicar el microcemento.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con disolvente universal, inmediatamente después de su uso.

Precauciones especiales

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Presentación

Se presenta en envases de 5 kg