

# Primacrete Joint.

**Primacrete Joint é uma massa de enchimento e alisamento em forma de pasta para aplicação manual em interiores e exteriores. O produto é adequado para o enchimento de juntas de azulejos e grés em cozinhas e casas de banho.**



## Propriedades

- Elevada aderência sobre uma grande variedade de substratos: azulejos, cerâmica, gesso, placas de gesso, betão, tijolos, pedra, argamassa, superfícies pintadas, etc.
- Boa resistência à água e à humidade ambiente.
- Mantém a flexibilidade após a secagem.
- Fácil de aplicar e lixar

## Informações técnicas

Propriedades	Especificação	Unidade	Método
Caraterísticas	Massa acrílica		
Cor	Creme branco		
Conteúdo não volátil	83-85	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Densidade	1,6±0,1	g/cm <sup>3</sup>	UNE-EN ISO 2811-1
Espessura da aplicação	<4		
COV:2004/42/A(c)(40)MaxCOVs	<1	g/L	
Tempo de contacto (23°C RH:50%)	5-6	Horas	
Tempo de secagem completo	8-10	Horas	
Desempenho aplicado em juntas de ladrilhos	0.24	kg/m <sup>2</sup> /mm	

## Preparação e aplicação do substrato

- Antes de aplicar Primacrete® Joint, é essencial verificar se o suporte está estável e completamente limpo.
- Agitar o conteúdo antes de utilizar. Material de aplicação: espátula ou espátula. Espessura máxima de aplicação até 4 mm por demão.
- Dependendo das condições ambientais e da ventilação do espaço de trabalho, é necessário deixar passar 12 a 24 horas antes de aplicar o microcimento.

## Precauções especiais

É essencial seguir as instruções no rótulo do recipiente. Para mais informações, consultar a ficha de segurança do produto. Os recipientes vazios devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor. Para evitar que o produto seque ou engrosse, fechar a tampa após cada utilização.

## Limpeza de ferramentas

As ferramentas são lavadas com água imediatamente após a sua utilização.

## Limitações

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C e superiores a 35°C e humidade superior a 80%.
- Não aplicar em suportes sujeitos a humidade permanente.
- Não aplicar em superfícies aquecidas ou sob luz solar direta.
- Não aplicar em substratos sujeitos a humidade permanente. Este produto não é adequado para o revestimento de superfícies que devam ser pintadas posteriormente.

## Apresentação

Está disponível em embalagens de 1,5 e 3 kg.

## Condições de armazenamento

O produto deve ser armazenado na sua embalagem original fechada e protegido das intempéries a temperaturas entre 10°C e 30°C, em local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar direta. O prazo de validade é de 1 ano a partir da data de fabrico, se conservado corretamente.