

Pont d'union de mortie .

Primaire pont auto adhésif acrylique en dispersion aqueuse conçus pour l'union de mortier neuf à ancien.

MODE D'EMPLOI

Primacrete (1 Couche) => 0,10 L/m²

Ce rendement varie en fonction de la porosité du support.

APPLICATION

Primacrete s'applique avec brosse ou rouleau de microfibre en une couche.

- Avant d'appliquer homogénéiser parfaitement le produit.
- Appliquer à des températures entre 5° et 35°C.
- La superficie doit être exempt de poussière , graisses et humidité.
- Laisser sécher jusqu'à ce que le produit soit translucide avant d'appliquer le mortier.
- Jamais appliquer des épaisseurs de plus de 1 cm.



PROPRIÉTÉS

Facile à appliquer

Resistance a la alcalinité

Consolidant

Gran pouvoir d'adhérence sur les différents supports

Faible sensibilité à l'eau

DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Blanc Laiteux
Solides en volume	37% ± 1
pH	8.5
Temp. minimal de formation de film	1 g/mL
Poids Spécifique à 20°C	1,04 g/cm ³
Viscosité Brookfield RVT à 20°C	1.700 – 2.200 mPa·s
Système emulsionant	Non ionique
Apparence du film	Haute plasticité
Séchage au tacte	Tack permanent
Repeingnable	Jusqu'à 15 jours depuis son application
Stabilité au gel	Très bonne
Stabilité à l'extérieur	Aliphatique
Stabilité au transit	Nule
Adhérence	Porosité propres et seches
Finition	Brillant incolore
Epaisseur maximum	60 µm



PRECAUTIONS SPECIALES

Le produit ne requiere pas de mesures spéciales de manipulation.

Il est recommandé les précautions générales:

- Eviter le contact avec les yeux et la peau.
- Utiliser des gants en caoutchouc et des lunettes de protections.
- En cas de contact avec les yeux : Laver avec de l'eau pendant 15 minutes.
- En cas d'ingestion: Consulter rapidement un médecin.

Maintenir hors de portée des enfants.

Les récipients vides doivent être éliminés selon la norme légal en vigueur.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Les produits de Luxury Concrete doivent être stockés dans leur emballages d'origines fermés et protégés des intempéries dans un lieu sec et bien ventilé éloigné de la chaleur directe et de la lumière du soleil , à des températures entre deben almacenarse en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperies à des températures entre 5 et 30°C. Le temps d'utilisation est de 12 mois à partir de la date de fabrication indiqué sur l'étiquette , et conservé convenablement.

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins différents à ceux pour laquelle ils sont spécifiés, sans recevoir premièrement une instruction par écrit, de son utilisation. Se sera toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures opportunes avec pour objectifs de respecter les exigences établit dans la législation. Reste à disposition du professionnel les formulaires de réclamations de sécurité du produit. La validité de cette fiche technique sera effective jusqu'à l'apparition d'une nouvelle édition.



PRESENTATION

Disponible en bidons de 5L et 25L

