

Puente de unión. Al uso.

Imprimación puente autoadhesiva acrílica en dispersión acuosa desarrollada para la unión de mortero nuevo a viejo.

RENDIMIENTOS

Primacrete (1 mano) => 0,10 L/m²

Este rendimiento varía en función de la porosidad del soporte.

APLICACIÓN

Primacrete se aplica mediante brocha o rodillo de microfibra en una mano.

- Antes de aplicar homogeneizar perfectamente el producto.
- Aplicar a temperaturas entre los 5° y 35°C.
- La superficie debe estar exenta de polvo, grasas y humedad.
- Deje secar hasta que el producto se vuelva translucido antes de aplicar el mortero.
- Nunca aplicar espesores de más de 1 cm de mortero.



PROPIEDADES

Fácil aplicación.

Resistente a la álcalis.

Consolidante.

Gran poder de adherencia en los diferentes soportes.

Baja sensibilidad al agua.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Blanco lechoso
Sólidos en volumen	37% ± 1
pH	8.5
Temp. mínima de formación de film	1 g/mL
Peso Específico a 20°C	1,04 g/cm ³
Viscosidad Brookfield RVT a 20°C	1.700 – 2.200 mPa·s
Sistema emulsionante	No iónico
Apariencia del film	Alta plasticidad
Secado al tacto	Tack permanente
Repintable	Hasta 15 días desde su aplicación
Estabilidad a las heladas	Muy buena
Estabilidad al exterior	Alfático
Estabilidad al tránsito	Nula
Adherencia	Superficies porosas limpias y secas
Acabado	Brillo incoloro
Espesor máximo	60 µm



PRECAUCIONES ESPECIALES

El producto no requiere medidas especiales de manipulación.

Se recomiendan las siguientes medidas generales:

- Evitar su contacto con ojos y piel.
- Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión: Consultar rápidamente al médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los productos de Luxury Concrete deben almacenarse en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie en un lugar seco y bien ventilado, lejos del calor directo y la luz del sol, a una temperatura entre 5 y 30°C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha indicada en la etiqueta, conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.



PRESENTACIÓN

Se presenta en garrafas de 5 y 25 L

