

Primacrete Finish de Luxury Concrete® es un tapaporos creado a partir de un copolímero acrílico en emulsión. Tras su aplicación, crea una película que protege y consolida el microcemento.

Su capacidad de impermeabilización permite utilizarlo como tapaporos para piscina o como imprimación, ya que actúa como puente de unión.

MODO DE EMPLEO

a) Como sellador de Concrete Pool:

Aplicación de dos manos mediante rodillo de microfibra de pelo corto, esperando 4 horas entre ellas.

b) Como imprimación: Aplicación de dos manos mediante rodillo de microfibra de pelo corto, esperando 4 horas entre ellas.

c) Consumo: Primacrete Finish (2 manos) => 0,12L/m²

APLICACIÓN

- Limpiar el polvo de la superficie de aplicación.
- Es necesario esperar 24 horas antes de aplicar Primacrete Finish sobre el microcemento.
- Agitar enérgicamente el producto antes de proceder a su utilización.
- Para un correcto acabado, es aconsejable la utilización de la colección de selladores Concrete Finish.
- Para un correcto acabado es imprescindible seguir los pasos de aplicación de las fichas técnicas.



PROPIEDADES

Consolida y endurece los revestimientos de microcemento.

En ambientes húmedos conserva sus capacidades.

Gran resistencia a la alcalinidad del microcemento.

DATOS TÉCNICOS

Tipo:	Copolímero acrílico en base agua
Aspecto:	Líquido lechoso
Viscosidad:	10-11 s (CF4)
Densidad a 20°C:	1 g/mL

RECOMENDACIONES DE USO

Primacrete Finish se aplica mediante rodillo de microfibra de pelo corto:

- Antes de aplicar dejar secar el microcemento entre 24 y 48 horas en función de las condiciones climáticas (el frío y la humedad ambiente retrasan el proceso de secado del microcemento).
- Aplicar a temperaturas superiores a los 15° C, se puede calefactar la estancia para alcanzar esa temperatura.
- Para medir el grado de humedad del microcemento puede emplear un medidor de humedad para morteros. La lectura no debe superar el 5%.
- La superficie debe estar exenta de polvo y humedad.
- Deje secar la primera mano al menos 4 horas antes de aplicar la segunda.

Si el acabado final va a ser Concrete Finish WT:

- Después de aplicar las dos manos de Primacrete Finish, esperar 4 horas para aplicar la primera mano de Concrete Finish WT.

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.



PRECAUCIONES ESPECIALES

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. Mantener fuera del alcance de los niños. No diluir con agua.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- Guantes de goma

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, a tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los productos de Luxury Concrete deben almacenarse en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie en un lugar seco y bien ventilado, lejos del calor directo y la luz del sol, a una temperatura entre 5 y 30°C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha indicada en la etiqueta, conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.



PRESENTACIÓN

Se presenta en envase de plástico de 5 litros



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940
info@luxuryconcrete.eu
www.luxuryconcrete.eu

Revisión: Marzo 2019